

信頼性試験結果

製品名 : S-93A46BD0A-A8TxU3

搭載パッケージ : HSNT-8(2030)

| No. | 試験名 | 試験条件 | 時間 | r/n | 故障判定基準 |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|------|--|
| 1 | 高温動作 | Ta=125 °C, V = Vopr max. | 2000 h | 0/22 | 製品規格を満足すること |
| 2 | 高温高湿バイアス #1 | Ta=85 °C, RH=85 % V = Vopr max. | 2000 h | 0/22 | 製品規格を満足すること |
| 3 | プレッシャクッカ・バイアス #1 | Ta=130 °C RH=85 % P=2.3×10 ⁵ Pa V = Vopr max. | 96 h | 0/22 | 製品規格を満足すること |
| 4 | 高温保存 | Ta=150 °C | 2000 h | 0/22 | 製品規格を満足すること |
| 5 | 低温保存 | Ta=-65 °C | 2000 h | 0/22 | 製品規格を満足すること |
| 6 | 書き換えサイクル-1 | Ta=85 °C, V= Vopr max. | 1× 10 ⁶ cycles | 0/22 | 製品規格を満足すること |
| 7 | 書き換えサイクル-2 | Ta=105 °C, V= Vopr max. | 8× 10 ⁵ cycles | 0/22 | 製品規格を満足すること |
| 8 | 書き換えサイクル-3 | Ta=125 °C, V= Vopr max. | 5× 10 ⁵ cycles | 0/22 | 製品規格を満足すること |
| 9 | 温度サイクル (気相) #1 | Ta=150 °C ⇔ -65 °C, 各 15分 | 1000 cycles | 0/22 | 製品規格を満足すること |
| 10 | はんだ耐熱性 (リフロー) #2 | T=260 °C, 10s | 3回 | 0/22 | 製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと |
| 11 | はんだ付け性 #3 | T=245 °C はんだ材 : Sn-3.0Ag-0.5Cu | 5 s | 0/11 | ゼロクロスタイムが3秒以内 であること 半田浸漬部分の95%以上が 半田で覆われること |
| 12 | ウイスカ 1 (室温保存) | Ta=30 °C, RH=60% | 4000h | 0/6 | ウイスカサイズが 40 μm 以下 であること |
| 13 | ウイスカ 2 (温度サイクル) | Ta=85 °C ⇔ -40 °C | 1500 cycles | 0/6 | ウイスカサイズが 45 μm 以下 であること |
| 14 | ウイスカ 3 (高温高湿保存) | Ta=55 °C, RH=85 % | 4000h | 0/6 | ウイスカサイズが 40 μm 以下 であること |
| 15 | はんだ接合信頼性 (せん断強度) #3 | Ta=125 °C ⇔ -40 °C はんだ材 : Sn-3.0Ag-0.5Cu | 2000 cycles | 0/22 | 初期強度値の50%以上の 強度を維持すること |
| 16 | 静電耐圧 1(HBM) | V=±2000 V, C=100 pF, R=1.5 kΩ V _{CC} 基準, GND 基準 | 5回 | 0/5 | 製品規格を満足すること |
| 17 | 静電耐圧 2(CDM) | V=±500 V 帯電, 接地放電 | 1回 | 0/5 | 製品規格を満足すること |
| 18 | ラッチアップ強度1 (パルス電流注入法) | ±100 mA, V = Vopr max. | 1回 | 0/5 | ラッチアップしないこと |
| 19 | ラッチアップ強度2 (電源過電圧法) | V = Vopr max.から規定の過電圧 | 1回 | 0/5 | ラッチアップしないこと |

注) Vopr max.=最大動作電圧

#1,2,3 : 前処理を実施後、シリーズに試験を実施する。

| 前 処 理 (#1) | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 高温保存 | 吸湿処理 | 熱 処 理 |
| Ta=125 °C t=24 h | Ta=85 °C RH=85 % t=168 h | リフロー3回 T=260 °C t=10 s |

| 前 処 理 (#2) | | |
|---------------------|-------------------------------|-----|
| 高温保存 | 吸湿処理 | 熱処理 |
| Ta=125 °C t=24 h | Ta=85 °C RH=85% t=168 h | — |

| 前 処 理 (#3) | | |
|------------|-------------------------------|-----|
| 高温保存 | 吸湿処理 | 熱処理 |
| — | Ta=105 °C RH=100% t=8 h | — |